

第四屆 中國國際砂石骨料大會

台灣固廢資源化再生利用技術與工程應用

2017年12月9-10日

講者人：胡國華 台灣營建研究院 張俊鴻 專案經理
mermon@ctr-i.org.tw

Taiwan Construction Research Institute

張俊鴻 經理

- 學歷 交通大學土木工程學研究所碩士
- 現任 □ 臺灣營建研究院工程服務組經理
- 臺灣營建研究院高級土木訓練課程講師
- 經濟部標準檢驗局ISO驗證評審員
- 優質混凝土驗證評鑑委員

專長與參與計畫

資源再利用推廣研究

1. 施工泥漿資源化產品檢核及檢測方法評估
2. 應用於土壤改善應用技術推廣及輔導使用計畫
3. 水庫淤泥利用處理專題研討會
4. 廢棄混凝土再生材料應用
5. 廢棄剩餘土石方收存處理暨於泥處理規範之研究
6. 煤灰漿化再利用產業推動規劃
7. 綠色材料應用於道路構造結構可行性與效益分析



砂石資源

1. 優質優質砂石標準制度
2. 高品質土石質地及產銷資料統計
3. 高屏溪、曾文溪、大安溪、大甲溪及烏溪水系砂石性質調查分析

災後重建專案管理

1. 921震災專案
2. 汶川地震後重建專案營建管理工作
3. 88水災重建督導管理
4. 海地新希望重建工程

大綱

- 01 台灣砂石現況
- 02 砂石品質資料分析
- 03 砂石品質分級
- 04 固廢再利用為替代資原
- 05 結語

Taiwan Construction Research Institute

01


台灣砂石現況

Taiwan Construction Research Institute


台灣砂石歷史統計

砂石為工程基礎原料，用量龐大，品質良窳關係工程安全。台灣砂石來源多元，各區陸上與河川因地質岩種及河川水力作用差異，故不同地區品質差異大。

需求



供給



02


砂石品質資料分析

Taiwan Construction Research Institute

來源分析與對策

需仰賴大陸進口砂石

2016年度台灣砂石成品來源分布



河川砂石需因河防安全而辦理疏濬，在無重大風災情況下，將逐年回至莫拉克風災前標準

1. 自有砂石不足

2. 來源品質不穩定

→ 因砂石資源有限

→ 需妥善利用







1. 現有砂石品質分析
2. 研擬砂石品質分級必要性
3. 固廢再利用

砂石品質數據彙整

部分項目區分粗細粒料

逐本查閱歷年

序號	年份	尺寸	單位	總量	粒度	各項因數	總量	細度數	總量		
1	2000	粗砂	174.84	179.15	165.69	159.57	7.55	1.89	274.3	0.76	3.4
2	2001	175.23	179.24	162.09	154.33	2.9	2.41	2.95	0.94	3.98	
3	2002	175.23	179.24	163.63	156.87	1.01	3.06	24.64	1.53	1.37	
4	2003	175.23	179.24	159.42	152.66	1.4	2.52	26.62	1.95	2.2	
5	2004	175.23	179.24	170.26	163.50	2.95	2.15	28.97	1.26	3.16	
6	2005	175.23	179.24	170.26	163.50	3.09	2.91	28.92	0.99	3.1	
7	2006	175.23	179.24	170.26	163.50	3.09	2.91	25.73	1.43	2.79	
8	2007	175.23	179.24	170.26	163.50	2.35	2.35	27.45	1.18	2.73	
9	2008	175.23	179.24	170.26	163.50	2.35	2.35	27.45	1.18	2.73	
10	2009	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
11	2010	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
12	2011	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
13	2012	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
14	2013	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
15	2014	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
16	2015	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
17	2016	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
18	2017	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
19	2018	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
20	2019	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
21	2020	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
22	2021	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
23	2022	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
24	2023	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
25	2024	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
26	2025	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
27	2026	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
28	2027	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
29	2028	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
30	2029	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
31	2030	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
32	2031	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
33	2032	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
34	2033	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
35	2034	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
36	2035	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
37	2036	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
38	2037	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
39	2038	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
40	2039	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
41	2040	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
42	2041	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
43	2042	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
44	2043	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
45	2044	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
46	2045	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
47	2046	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
48	2047	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
49	2048	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
50	2049	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
51	2050	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
52	2051	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
53	2052	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
54	2053	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
55	2054	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
56	2055	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
57	2056	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
58	2057	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
59	2058	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
60	2059	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
61	2060	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
62	2061	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
63	2062	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
64	2063	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
65	2064	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
66	2065	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
67	2066	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
68	2067	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
69	2068	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
70	2069	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
71	2070	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
72	2071	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
73	2072	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
74	2073	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
75	2074	175.23	179.24	166.43	164.43	1.4	1.4	24.64	1.53	1.37	
76	2075	175.23	179.24	166.43							




砂石品質標準彙整(二)

第一級：

因應高強度混凝土需求，對散料強度要求更嚴謹，Kilic et al. (2008) 推得粒料抗磨損能力與混凝土強度為正向相關

資料來源：Kilic et al. (2008)



由此關係對應100MPa
超高強度混凝土


磨損率約以26%為佳

一級標準磨損率定25%以下

砂石品質分級標準

研擬砂石分級標準

分級	Ⅰ級	Ⅱ級	Ⅲ級
比例	≥ 2.6	2.6~2.5	未達 2.5
吸水率(%)	≤ 2.0	2.0~3.0	超過 3.0
洛杉矶磨損率(%)	≤ 25	25~40	超過 40
偏度(%)	≤ 8	8~12	超過 12




水系	一級	二級	三級
高屏溪全段	37%	34%	29%
旗山溪	78%	0%	22%
荖濃溪	63%	37%	0%
隘寮溪	0%	80%	20%
曾文溪全段	10%	5%	85%
大安溪全段	100%	0%	0%
大甲溪全段	100%	0%	0%
烏溪全段	68%	12%	20%

西部河川均有一級砂石，無採購限制疑慮

2017.9.27 召開砂石分級標準專家座談會討論

各河川砂石適用用途整理

高屏溪



大宗固廢產出量統計

數量統計資訊

台灣每年約有近2千萬噸的廢棄物產生，在環保意識高漲的現在，處理問題深受重視。

類別	廢棄物種類	年產出量(萬公噸)
1.	煤灰 (底灰)	659 (139)
2.	電弧爐煉鋼渣 (石)	184
3.	營建混合物	165
4.	無機性污泥	146
5.	垃圾焚化廠焚化底渣	100
6.	有機性污泥	36
7.	鐵銹污泥	28
8.	非有害廢棄物或其混合物	26
9.	廢鋼砂	19

全台資源物總計約2,000萬t不含鋪土石方及迴填剷除料、轉爐石、脫脂液、副產石灰。

應用技術(1)-氧化碴/瀝青混凝土鋪面


4. 氧化碴質適用於作為鋪面粒料使用。

JIS自：氧化碴質特性
外觀：黑色塊狀物質，表面稍粗糙，較圓潤凸凹處角且表面粗糙多孔。元素結構特性和
比重：屬成分含鐵較高，比重介於 2.5~3.7 間，平均值為 3.1，較天然砂石比重高。
吸水率：多孔隙，吸水率約 1.5~6.8% 之間，平均值為 3.6，較天然砂石吸水率高。
吸油率：氧化碴吸油率較天然砂料略高。
耐候性：氧化碴抗風化弱，對酸性、天然砂、真菌綠藻、鹽漬環境(包含海水)。

4. 氧化碴瀝青混凝土鋪面評估


路段總長630公尺，其中150公尺鋪設氧化碴瀝青混凝土面層，其他為再生瀝青混凝土面層。
✓ 氧化碴使用量：氧化碴粒料取代水泥粒料，添加比例為30% 混合料
✓ 效果評估：完工後監測結果顯示，氧化碴鋪面的抗滑能力有較佳的表現。

石料種類	系列	5分料	3分料	2分料	天然砂	填充料
比例(%)	30.3	13.1	26.0	14.8	14.8	3.0



政策目標


促進固廢數量極小化，達永續經營的經濟概念。



固廢資源化的推動，需透過政府單位政策搭配與落實執行，方能達到資源循環目標。

應用技術(2)-還原碴/水泥生料



4. 還原碴質可取代石灰石



還原碴	CaCO ₃ (wt%)	SiO ₂ (wt%)	Al ₂ O ₃ (wt%)	FeO (wt%)	MgO (wt%)
原生	81.5	19.2	—	—	—
還原後	70.6	26.6	1.5	1.5	0.5
還原後	70.8	26.8	1.5	1.5	0.5
還原後	70.9	27.0	1.5	1.5	0.5

石灰石	CaCO ₃ (wt%)	SiO ₂ (wt%)	Al ₂ O ₃ (wt%)	FeO (wt%)	MgO (wt%)
原生	91.5	19.2	—	—	—
還原後	70.6	26.6	1.5	1.5	0.5
還原後	70.8	26.8	1.5	1.5	0.5
還原後	70.9	27.0	1.5	1.5	0.5

4. 經實際測試，添加還原碴後之水泥性質似原水泥產品



應用技術(5)-焚化底渣/控制性低強度回填材料

1. 焚化底渣的產出與性質

- 垃圾經高溫焚化後，不可燃物會轉化為無害安定之無機物，並由爐床排出焚化底渣。
- 焚化底渣約占垃圾焚化量15~25%，臺灣每年產量約100萬公噸。

2. 控制性低強度回填材料(CLSM)特點

CLSM (Controlled Low Strength Material) CLSM是目前最常見的固廢資源化利用材料的新型環保材料。

主要用於地基清潔回填、路土快修、新舊路面鋪設及不實地基造成的下陷路面整修等。

高強度性：無機質，自己填充量：水泥密以膠凝材料為主，砂石：鐵路級比技術：方便人工或機械方式鋪設的低成本水泥材料。
28天抗壓強度不超過1200psi

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12

物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值：約9.12





物理性質	化學性質
粒徑分佈：約95%為1mm颗粒、小於1mm的約15~20%	含水率：約15~28%
比重：密度：約2.15~2.25	氯離子：含氯離子量約0.4~1.3%
含水率：約15~28%	pH值

感謝聆聽 敬請指教

Taiwan Construction Research Institute

礦山環保升級及轉型案例分享

- 壹、前言：
 - 30餘年前為4礦區於同座山之不同區位小規模開採
- 貳、礦區整合轉型：
 - 1991年-礦區整合開發三原則
 - 1、聯合開採
 - 2、階段平台採掘
 - 3、直井方式運輸
- 1998年 提出寶來、合盛原二礦聯合開採
- 2005年 提出金昌、寶來、合盛原三礦聯合開採
- 參、資源整合：
 - 2002年 廠、電、港 三合一
 - 矿山、水泥廠、電廠、港口共生園區
- 肆、管理法規：
 - 礦業法、環境影響評估法、水土保持法



貳、礦區整合轉型：

1991年 礦區整合開發三原則



1、聯合開採

2、階段平台採掘

3、直井方式運輸



1998年 提出寶來、合盛原二礦聯合開採

2005年 提出金昌、寶來、合盛原三礦聯合開採





◎


辦理聯合開採並以露天階段式方式開採，可解除兩相鄰的礦界（即可將綠色部份開採），不僅可以有效利用資源，更可資源整合大平台開採有效控制開採面積，減少土石。



◎



◎






尊重環境資源、聯合開採、豎井輸送

► 山頂採用三橫區聯合開採法，減少殘壁，充分利 user 地場資源，兼顧環保。


► 山頂短距離運送，以豎井系統運送，無粉塵逸散及降低駕駛車輛油耗，環保又節能。

► 塵場全面樹生綠化，平坦完全不見採掘作業。




豎井捷運系統運輸

1. 利用三垂直井...每座豎井有二個直井及二個設置輸送皮帶的隧道將礦石由高海拔運至低海拔處，再採用密閉鋼管輸送皮帶送至廠內。以降低噪音及空氣污染。
2. 如果有利利用電梯，則可將礦石直接由地下運送至地面，其造成環境破壞、耗能及生產效率均比傳統方式為低。



反帶運輸作業

3#皮帶總長為1780m，寬度1200mm；3B皮帶總長為
1710m，寬度1200mm，在長皮帶下料點的細磨床設有逆
穿刺破器，在長皮帶取樣點中設有逆穿刺破器。




自動化

生產過程採自動化控制，以最少人力維持生產力，由中央控
制室(Center Control Room)掌握設備狀況及產量控制，並
負責現場人員調度，並有重要設備停機警報及停機原因顯示
於控制室。



參、資源整合：水泥廠、電廠、港口 三合一

1. 石灰石礦山採聯合開採，
暨井道繩，戴頭環保與節
能標誌；堪稱世界首屈一
指。
2. 電廠使用水泥廠灰渣為
高溫耐火磚原料，並用於
產生鐵礦石粉。
3. 供給等廢棄物送水泥廠做
原料，完全回收利用。
4. 港區進口原料，提供給水
泥廠及電廠，水泥產品直
接密閉輸送至港區裝船；
最小碳足跡。





參、資源整合：礦山、水泥廠、電廠、港口 共生園區




參、資源整合：

- 廢輪胎處理：
- ✓ 2016.12 依循保營基管會建議
，希望本廠協助處理「...」上廢
輪胎，並向...政府間設處
理方式。
 - ✓ 2017.01與...保營局商討
銷路政策及處理方式。
 - ✓ 2017.03 提送「固定汙染源操
作許可異動申請資料」、「生
煤使用許可異動申請資料」及
「廢棄物再利用檢核申請資料」。
 - ✓ 預計每年處理...廢輪
胎2000噸/年。
 - ✓ 拨備預計7月完工，初期處理
能力8000噸/年。(4月下旬能
量使用)



肆、管理法規：

- 水土保持法：水土保持計畫
- 評估水文環境變化及地表擾動可能造成之災害，應妥善規
劃滯洪、防砂、沉砂等設施，並注意安全排水、邊坡穩
定、植生綠化等水土保持之處理與維護，以減免土砂災
害。
- 施工監造。
- 環境影響評估法：環境影響說明書
- 可能影響項目：空氣、水質、地文、廢棄物、噪音、振
動、植物、動物、人文及社會環境。
- 現況調查、影響範圍及程度分析、有利與不利影響、減輕
或避免不利影響對策。
- 施工監測。



即採即復育

